

# TRICOL PRIMER

# ACTIVE BLACK

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРАЙМЕР-АКТИВАТОР ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ.** ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ ВКЛЕЙКЕ И ЗАМЕНЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЕКОЛ. ПРОДУКТ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАН ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ АДГЕЗИИ К ПОВЕРХНОСТЯМ В СЕГМЕНТЕ ЗАМЕНЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЕКОЛ

- подходит для любого вида герметика
- повышает адгезионные характеристики
- высокий температурный диапазон эксплуатации
- быстрое время высыхания



Цвет	черный
Метод нанесения	один проход
Температура нанесения	от -5 до +45 °С
Время высыхания (от -5 до +45 °С)	10 минут
Срок годности	6 месяцев

#### Описание:

TRICOL PRIMER ACTIVE BLACK представляет собой жидкость, содержащую растворитель, маскирующую добавку на основе полиуретанового полимера. Продукт отличается высокой укрывистостью и хорошей устойчивостью к ультрафиолетовому (UV) излучению. Праймер подходит для улучшения адгезии различных полиуретановых и гибридных клеев/герметиков к стеклу, стеклокерамике, различным пластмассам и металлам.

#### Области применения:

Продукт специально разработан для улучшения адгезии различных герметиков к стеклу. Он не содержит хлорированных углеводородов и ароматические растворители. Типичные области применения включают приклеивание передних, задних и боковых стекол к кузову пассажирских, коммунальных, специальных и железнодорожных транспортных средств.

#### Подготовка к работе:

Поверхности, на которые наносится покрытие, должны быть сухими, без масла, жира и других компонентов или остатков, которые могли бы отрицательно повлиять на адгезию. Перед использованием энергично встряхивайте бутылку с праймером вручную в течение не менее 1 минуты. Для облегчения перемешивания в бутылке предусмотрен стальной шарик. После трех-четырех встряхиваний шарик должен свободно двигаться.

#### Способ нанесения:

Для обеспечения оптимального покрытия необходимо наносить праймер тонким слоем за один проход. Нанесите войлочным аппликатором или губкой. Дайте загрунтованной поверхности высохнуть и после этого нанесите клей-герметик. Следует избегать повторного нанесения на ту же точку, так как праймер в нижнем слое снова размягчится, что может отрицательно сказаться на адгезионных свойствах. Оптимальная температура нанесения составляет от 10 до 30 °C. В исключительных случаях нанесение может производиться при более высоких температурах, при этом скорость реакции увеличится (!)

#### Меры предосторожности при обращении:

С TRICOL PRIMER ACTIVE BLACK необходимо обращаться способом, применимым к легковоспламеняющимся материалам и в соответствии с соответствующими местными правилами. Необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы избежать контакта продукта или его паров с открытым огнем или любым электрооборудованием. Растворитель может воздействовать на некоторые пластмассы или покрытия. Перед использованием рекомендуется проверить все поверхности на совместимость.

**ВНИМАНИЕ!** При контакте праймера с воздухом начинается процесс полимеризации, не забывайте закрывать крышку сразу после использования.

#### Хранение:

Храните продукт в закрытой упаковке в сухом месте. Оптимальная температура хранения: от +15 до +25 °C. Хранение при температуре ниже +5 °C или температура выше 25 °C может отрицательно сказаться на свойствах продукта. Материал, извлеченный из контейнеров, может быть загрязнен во время использования.

**Упаковка:** металлическая банка 250 мл.

**Срок хранения:** 6 месяцев в герметичной упаковке при температуре от +15 до +25 °C.